Tabelle der Prägungen für Deutsch-Ostafrika und Kiautschou.

Nr.	Wert	Legierung	ø mm	Gewicht g	Rand.
10.	Pesa	Cu	25,2	6,52	glatt.
11.20.	¼ Rupie)	916,6 Ag	19,2	2,92	gerill
12.21.	½ Rupie)		24;42	5,83	gerill
13.22.	1 Rupie)	83,4 Cu	30,5	11,66	gerill
14.	2 Rupien)		35	23,32	gerill
15.	½ Heller)		17,5	2,5	glatt
16.	1 Heller)	Cu	20	4,0	glatt
17.	5 Heller)		37	20,0	glatt
18.	5 Heller)			3,1	glatt
19.	10 Heller)	75% Cu	26	6,25	glatt
29.	5 Cents)	25% Ni	18,5	3,0	glatt
30.	10 Cents)		21,5	4,0	glatt

Prägungen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft:

10. 1 Pesa	1890	(1.000.000)	
	1891	(12.550.946)	
	1892	(27.541.389)	
11. ¼ Rupie	1891	(76.688)	
	1898	(100.000)	
	1901	(350.000)	
12. ½ Rupie	1891	(68.342)	
	1897	(75.000)	
	1901	(215.000)	
13. 1 Rupie	1890	(154.394)	
	1891	(126.258)	
	1892	(359.735)	
	1893	(142.355)	
	1894	(48.200)	
	1897	(244.030)	
	1898	(356.722)	
	1899	(226.754)	
	1900	(209.289)	
	1901	(319.022)	
	1902	(151.019)	
14. 2 Rupien	1893	(32.854)	
	1894	(18.000)	

Prägungen für das Auswärtige Amt:

15. ½ Heller	1904	A	(1.200.858)
	1905	A	(7.192.410)
	1905	J	(4.000.000)
	1906	J	(6.000.000)
16. 1 Heller	1904	A	(10.255.763)
	1904	J	(2.500.000)
	1905	A	(3.759.519;95
	1905	J	(7.556.000)
	1906	A	(3.003.694;15
	1906	J	(1.962.000)
	1907	J	(17.790.000)
	1908	J	(12.205.366)
	1909	J	(1.698.000)
	1910	J	(5.096.439)
	1911	J	(6.420.000)
	1912	J	(7.011.789)
	1913	A	
	1913	J	(5.186.457)
17. 5 Heller	1908	J	(600.000)
Kupfer	1909	J	(756.106)
18. 5 Heller	1913	A	
Nickel	1913	J	
	1914	J	
19.10 Heller	1908	J	(12.000)
	1909	J	(2.988.526)
	1910	J	(500.000)
	1911	A	
	1914	J	(200.000)