O e s t e r r e i c h .

Münzprägungen seit Einführung der Kronenwährung 1892 Kaiser Franz Joseph 1848 - 1916. Kaiser Karl 1916 - 1918. - In der Doppelmonarchie Österreich Ungarn prägten 2 Münzstätten. Wien prägte die im Folgenden beschriebenen Münzen von Österreich und Kremnitz die in Feingehalt, Größe usw. gleichen Münzen von Ungarn.
Das Gebiet Österreich wurde unter freundlicher Mithilfe von Herrn Karl Freytag in Wien bearbeitet.

M ü n z t a b e l l e :

Nr.	Wert	Legierung	ø mm	Gewicht g	Rand
1.24	1 H.	(94 % Cu	17	1.66	glatt
2	2 H	(4 % Sn	19	3.33	glatt
		(1 % Zn			
3.	10 H.	reines	19	3,0	gerillt
4.	20 H.	Ni	21	4,0	gerillt
5. 9.17	1 K.	(83,5 % Ag	23	5,0	(Viribus
18.	2 K	(16,5 % C	27	10,0	(Unitis und
6.10. 14.19.	5 K.	90 % Ag 10 % Cu	36	24,0	(Verzierungen
7.11. 15.20.	10 K.	90 % Au	19	3,387	(Viribus
8.12.16 21.26	20 K.	10 % Cu	21	6,775	(Unitis
13.22.	100 K.		37	33,875	
23.25.	10 H. "Neusilber"	(50 % Cu. (40 % Zn (10 % Ni.	19	3,0	gerillt
27.	2 H.	Fe		2,8-3,0	glatt
28.	20 H.	Fe	21	3,3-3,8	gerillt

Viribus Unitis = mit vereinten Kräften. Wahlspruch des Kaisers.

1. 1 H. 1892 (R)
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1909 (12.668.000)
1910 (21.941.000)
1911 (18.387.006)
1912 (27.053.000)
1913 (8.782.000)
1914 (9.906.000)
1915 (5.673.000)
1916 (12.484.000)
zus. mit Nr. 24 !

2. 2 H. 1892 (R)
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908 (21.984.000)
1909 (25.975.000)
1910 (28.406.000)
1911 (50.007.058)
1912 (74.234.000)
1913 (27.432.000)
1914 (60.674.000)
1915 (7.871.000)