Reichsmünzentabelle:

Nr.	Wert	Legierung	Ø mm	Gewicht	Rand
1.1o.3o6. 313.316.	1 Pf.)	95 % Cu 4 % Ni 1 % Zn	17,5	2,0	glatt
2.11.3o7. 314.362.	2 Pf.)		20,0	3,33	glatt
315.	4 Rpf.)		23	5,0	glatt
3. 12.	5 Pf.)	25 % Ni 75 % Cu	18	2,5	glatt
4. 13.	10 Pf.)		21	4,0	glatt
6. 14.	20 Pf.)		23	6,25	glatt
18.	25 Pf.)	Rein-Ni	23	4,0	glatt
5.	20 Pf.)		16	1,11	geriffelt
7.8.15.16.	50 Pf. =½ M)		20	2,77	geriffelt
9.17.	1 M)	90 % Ag 10 % Cu	24	5,55	geriffelt
	(2 M)		28	11,11	geriffelt
19.-178.	(3 M)		34	16,66	GOTT MIT UNS
	(5 M)		38	27,77	GOTT MIT UNS
	(5 M)	90 % Au 10 % Cu	17	1,991	glatt
179.-296.	(10 M)		19,5	3,982	Ranken, Stern
	(20 M)		22,5	7,965	GOTT MIT UNS
297	5 Pf.	Fe	17,5	2,5	gerillt
298.	10 Pf.	Fe	21	3,6	glatt
299.	10 Pf.	Zn	21	3,1-3,2	glatt
300.	1 Pf.	Al	15	0,775	glatt
3o1.	50 Pf.	Al	23	1,667	gerillt
3o2.3o3.	3 M	Al	28	2	gerillt
3o4.	200 M	Al	23	1	gerillt
3o5.	500 M	Al	27	1,67	gerillt
3o8.316.363.	5 Pf.)		18	2,5	gerillt
3o9.317.364.	10 Pf.)	915 Cu	21	4	gerillt
310.318.	50 Rpf.)	85 Al	24	5	gerillt
324.365.	50 Rpf.	Ni	20	3,5	gerillt
354.	1 RM	Ni	23	4,8	glatt mit ver tieften Ara- besken.
311.319.	1 RM)		22,6	5	gl.m.vertief. Arabesken.
320.	2 RM)	50% Ag	26	10	gerillt
312.322. u.a.-350	3 RM)	50% Cu	30	15))	EINIGKEIT UN RECHT UND
322.326. u.a.-351	5 RM)		36	25)	FREIHEIT (soweit nich anderes ange- geben).